

Produktdatenblatt

BCK 13 - 36 Std.- Turbo- Beschleuniger

BCK 13 Estriche sind schwund- und spannungsarme Hochleistungsestriche auf Zementbasis (CEM I und CEM II nach DIN EN 197), die eine Belegereife bereits nach 36 Stunden ermöglichen und der Güteklasse CT-C30-F5 entsprechen.
BCK 13 eignet sich für den Außen- und Innenbereich und auf Fußbodenheizungen.

Produktbeschreibung:

BCK13 ist eine weiße, leicht fließfähige Flüssigkeit.
BCK13 ist ein Zusatzmittel, welches das Abbinden und Erhärten von Zementestrich beschleunigt.

Produkteigenschaften

- leichtere Verarbeitung
- frühere Belastbarkeit von Estrich und Steigerung der Frühfestigkeit
- begehbar nach 11 -12 Stunden
- belastbar nach 17 -18 Stunden
- Verkürzung der Erstarrungszeit
- Fenster können nach 12 Stunden geöffnet werden und müssen danach gekippt bleiben, wodurch Schimmelbildung und Wasserbildung an Fenster und anderen Bauteilen vermieden wird.
- Gegen Tauwasser unempfindlich (hydrophobierend)
- keine Rückfeuchtung

Stand 02.05.2016

Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Verarbeitung:

BCK13 ist verwendbar für alle Zementestriche - es sind jedoch 75 kg Zement und 300 ml BCK13 je Mischung erforderlich.

1. Um die Belegreife zu erreichen, **muss** die Belüftung nach spätestens 11 - 12 Stunden erfolgen!
2. Die Verarbeitung sollte bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C erfolgen.
3. Bei Verarbeitung unter +5°C verzögert sich die Reaktionszeit!

Belegreife	Dosierung	Zement je Mischung
36 Stunden	300 ml	75 kg

Da BCK 13 kristallines Wasser bindet. Das nicht mehr freigegeben wird, können ALLE Bodenbeläge bei einer Restfeuchte von 3,8% verlegt werden.

Stand 02.05.2016

Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.